



REPÚBLICA DE CABO VERDE

Câmara Municipal do Sal

Pelouro da Juventude, Associativismo Juvenil, Desporto e Atividades Físicas,
Formação e Qualificação de Jovens, Apoio Escolar, Empreendedorismo e Emprego,
Administração Descentralizada de Santa Maria

Ficha Técnica

Relva Futebol

APLICAÇÕES Futebol

TIPO DE FIO 12000/6 dtex. Mono filamento de polietileno bicolor com 450 micras
(+/-5%) TEAR 5/8"

ALTURA DO FIO 50 mm (+/- 5%)

PESO DO FIO 1.135 g/m² (+/- 10%)

14/10 cm (total 8.820/m²) (+/- 10%)

BACKING PRIMÁRIO Tela de Polipropileno dupla com fibra agulhada para maior
estabilidade e com resistência aos UV 260 g/m² (+/- 5%)

BACKING SECUNDÁRIO Estireno - Butadieno (SBR)

PESO DO BACKING 1.000 g/m² aprox. (+/- 10%)

RETENÇÃO DO FIO 30N de em média (+/- 5%)

PESO DO PRODUTO 2.395 g/m² (+/- 10%) ESTABILIDADE U.V.

W/m ²	Durabilidade*
100-160	8 Anos
161-200	7 Anos
201-240	6 Anos
> 240	5 Anos

*A durabilidade da garantia depende também do uso da relva e da localização global de acordo com o gráfico CIBA Klangley excluindo áreas com condições atmosféricas específicas

MATERIAL DE CARGA Areia (sílica redondada, lavada e tratada)
16 kg/m² (+/- 10%)

Grânulos de SBR (granulometria 0.8~2.5)
13 kg/m² (+/- 10%)

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS +/-5%



(+238) 3334004



CP 141 – Lg Hotel Atlântico
Espargos – Ilha do Sal



camaramunicipaldosal.com



euclides.s.rosario@cmsal.gov.cv